



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**Трубный завод СУБГАЗАППАРАТ**

ОГРН 1127232068171 ИНН/КПП 7203286051/720301001  
625059, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км.

Тел.: +7 (3452) 215-220  
Факс: +7 (3452) 215-221

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)  
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.И00129 от 16.10.2019 г.



**Паспорт качества № 536**

**Трубы напорные из полиэтилена**  
**ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2 (ISO 4427)**

Подлежат обязательной сертификации  
Свидетельство о гос. регистрации №RU.72.ОЦ.01.013.Е.000011.07.13  
Сертификат соответствия №РОСС RU С-RU.AE83.B.00001/19 с 25.02.2019

Условное обозначение продукции: **Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32 x 2,0 питьевая**

№ партии:	<b>35-20-01102</b>
Дата изготовления:	<b>с 05.03.2020 по 11.03.2020</b>
Размер партии, м:	<b>20 000</b>
Марка сырья:	<b>ПЭ2НТ11-9</b>

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид поверхности	Таблица 5, п.1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр dem, мм	32,0+0,3	32,3
3	Толщина стенки e, мм	2,0+0,3	2,0-2,3
4	Овальность после экструзии, мм, не более	1,3	1,3
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	500
6	Изменение длины после прогрева (для труб номинальной толщиной стенки 16 мм и менее), %, не более	3	0,87*
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа, ч, не менее	100	100*
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа, ч, не менее	165	165*
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа, ч, не менее	1000	1000*

Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 - навесы) или 8 (ОЖ3 - открытые площадки). При этом трубы, изготовленные из несажевых композиций полиэтилена, хранят в условиях 8 (ОЖ3-открытые площадки) в течение не более 12 мес, по истечению указанного срока должны быть испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5

Гарантийный срок : 2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Примечание: \* По протоколам периодических испытаний.

**Закключение:** Качество Труб напорных из полиэтилена соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2 (ISO 4427).

Мастер контрольный  
(должность, подразделение)

 Пирожкова Т.В.  
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Рег.№ УП-01866062

